

JACKOBOARD®

Kit di impermeabilizzazione 2-k.



Avvertenza per la lavorazione

JACKON
by BEW

Campi d'impiego

Per impermeabilizzare i giunti di testa del pannello Plano JACKOBOARD® e/o degli elementi doccia Aqua JACKOBOARD® in combinazione con rivestimenti in ceramica in locali umidi, docce e simili.

Posa in opera

Prima della posa prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del secchio.

Temperatura di posa: da +5° C a +20° C

I due componenti vengono mescolati, evitando che si formino grumi, in un apposito contenitore pulito fino a che non si ottiene una consistenza omogenea adatta alla posa in opera. Quantitativamente i componenti sono già opportunamente combinati fra loro. Il prodotto viene applicato con un pennello rigido o a spatola, in dose generosa atta ad assicurare una sigillatura ottimale, su tutti i giunti di testa del pannello Plano JACKOBOARD® e/o degli elementi doccia Aqua JACKOBOARD® da impermeabilizzare.

Spessori di applicazione superiori a 1,5 mm andrebbero evitati. La malta sigillante viene applicata in funzione della larghezza del nastro sigillante +1 cm di sporgenza. La quantità di malta è sufficiente per circa 10 m. Il materiale mescolato va lavorato entro mezz'ora. La malta sigillante già indurita non deve essere resa lavorabile mediante l'aggiunta di acqua o di altri liquidi. Nelle zone d'angolo annegare prima gli angolari nella malta, senza formare pieghe. Il lato superiore degli angolari viene poi ricoperto con la malta sigillante. Successivamente i nastri sigillanti vengono piazzati al centro dei giunti da impermeabilizzare e annegati senza formare pieghe. I nastri sigillanti vengono posizionati sugli angolari sovrapponendo i lembi di circa 50 mm.

Quindi i nastri sigillanti vengono ricoperti con il successivo prodotto. Dopo 4 ore possono essere posati sulla malta sigillante i rivestimenti in ceramica utilizzando malta a basso spessore.

Avvertenza

I dati riportati in questo stampato si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Essi non rappresentano una garanzia ai sensi di legge. Nell'impiego vanno sempre tenute in debita considerazione le particolari condizioni del caso, in particolare dal punto di vista costruttivo, tecnico e legale.

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955 - 0
F +49 (0) 5204 9955 - 400

E info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com

JACKON
by B&W